ard raccanello s.p.a.

SCHEDA TECNICA N° **265**

Serie 0.560.

Linea Start
Acrilsilossanico R

idropittura riempitiva antialga

CARATTERISTICHE GENERALI

Idropittura acrilsilossanica al quarzo per superfici esterne, dotata di buona resistenza agli alcali e agli agenti atmosferici.
Buon potere riempitivo, uniforma le piccole irregolarità del muro.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali nuove: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura; ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmanti e le parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni (crepe, fori o cavillature) con ARDPLAN AS/BS. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di ISOLEX W, o ISOLEX, o ARDFIX opportunamente diluito; nei casi in cui la superficie sia con rugosità irregolare a o di tinta non uniforme, si consiglia l'applicazione di PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE, RASANTE A PENNELLO, RASARD o PAINTGUM 7 FILL. Lasciar trascorrere almeno 12 ore ed applicare LINEA START ACRILSILOSSANICO R.
- Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con ARDSAN RISANANTE MURALE. Stuccare le grosse imperfezioni del supporto con ARDPLAN AS/BS. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare la superficie con una mano di ISOLEX W, ISOLEX; nei casi in cui la superficie sia scura o di tinta non uniforme si consiglia l'applicazione di PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE, RASANTE A PENNELLO, RASARD o PAINTGUM 7 FILL.
  Dopo 12 ore applicare 2 strati di LINEA START ACRILSILOSSANICO R.

Applicazione

Modalità d'applicazione:

- Pennello: primo strato diluire con 30% in volume d'acqua, 25% per il secondo strato.
- Rullo (in lana o fibra sintetica): diluire con circa 15% in volume di acqua.
- Non si consiglia l'applicazione con pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray) a causa dell'azione abrasiva esplicata dalle cariche silicee.

- Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni di colorato è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
  Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia fino ad essiccazione completa che normalmente, a 20°C, avviene dopo circa 48 ore.
- Lavare attrezzi ed apparecchiatura, subito dopo l'uso, con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.
- Linea Start Acrilsilossanico R è un prodotto inserito nel sistema tintometrico 16COLOURS.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
  Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO		**1620 ± 50 g/l**
VISCOSITÀ A 20°C		**18.000 ± 3000 cP**
NATURA DEL LEGANTE		**Copolimeri acrilsilossanici in dispersione acquosa**
RESISTENZA AGLI ALCALI		**Nessuna variazione strutturale e cromatica**
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	**3 h**
	SECCO IN PROFONDITÀ	**48 h**

RESA

Una corretta applicazione a rullo comporta una resa di circa 5 m²/l.
La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA RIEPITIVA ANTIALGA
Applicazione su superfici murali già predisposte di due strati di idropittura al quarzo a base di copolimeri acrilsilossanici in dispersione acquosa, quarzi e pigmenti solidi alla luce e all'esterno tipo LINEA START ACRILSILOSSANICO R, con un consumo minimo 0,20 l/m².
Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 2021/12

ard raccanello s.p.a.
35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it